HANS REINKE

Polsterleder
Upholstery Leather





Prima Nappa +
Modulsystem
Prima TEC

Prima Nappa + Modulsystem Prima TEC

TEC I

Zusätzlicher Flammschutz wahlweise für:

| Flugzeuge FAR 25.853 a+b

| Objektbereich:

B1, B2, EMPA (5.3), BS 5852 (1990) crib 5

| andere auf Anfrage

additional flame protection alternatively for:

| *airplane FAR 25.853 a+b*

| *contract furnishing:*

B1, B2, EMPA (5.3), BS 5852 (1990) crib 5

| *others upon request*

Lieferzeiten/ *time of delivery*	**Prima Nappa**	TEC I
Mindestmenge/ *minimum order*	ab 0,5 Haut/*from 0,5 hides*	Auf Anfrage/*on request*
Lieferzeit Tage/ *time of delivery days*	sofort/*immediately*	Auf Anfrage/*on request*

PRIMA NAPPA

| Narben korrigiert
| *grain corrected*

Technische Werte/ *technical specifications*	**Meßmethode/** *test methods*	**Werte/** *values*
Dicke/*thickness*	DIN EN ISO 2589	0,9 mm - 1,3 mm
Flächengewicht/*mass per unit area*	DIN EN ISO 2420	< 800 g/m^2
Reibechtheit/*rub fastness*	EN ISO 11640	
trocken/*dry*	1000 cycles	4 - 5 grey scale
nass/*wet*	200 cycles	4 grey scale
pH = 8	50 cycles	4 grey scale
Zugfestigkeit/*tensile strength*	EN ISO 3376	
Höchstzugkraft/*maximum tensile force*		≥ 80 N
Bruchdehnung/*breaking elongation*		30 - 70 %
Dauerknickverhalten/*flexion* 50.000 Knickungen/*flexes*	EN ISO 5402	Keine Beschädigung/ *no damage*
Abrieb/*taber test*	EN ISO 17076	2.000 cycles: Keine Beschädigung/*no damage*
Weiterreißkraft/*tear strength*	EN ISO 3377-2	≥ 15 N
Haftung der Zurichtung/*adhesion of finish*	EN ISO 11644	≥ 4 N/cm
Stichausreißkraft/*stitch tear strength*	EN ISO 23910	≥ 50 N
Lichtechtheit/*light fastness*	EN ISO 105-B06	≥ 6 blue scale
Brennprüfung/*flammability*	DIN EN ISO 1021 1+2 BS 5852 source 3 California TB 117 ECE R 118.02 Annex 6,7 (DIN 75200 / FMVSS 302) IMO A.652 Annex 1 Part 8	OK

HANS REINKE

1392 weiß

1356 champagner

1373 oak

1368 marble

1369 sesame

1425 clay

1352 lotusweiß

1386 cremeweiß

1426 peat

1353 kiesel

1366 desert

1361 kastanienbraun

1390 crema

1430 tauger

1433 dattelbraun

1385 brittle

1431 bengasi

1429 dark mocca

1384 sandbeige/java

1432 helios mittel

1362 brasil

1383 beige

1363 powder

1388 flamingo

1387 modena

1381 apricot

1394 poppy

1391 zimt

1395 lava

1804 flashred

1427 english tan

1364 mugellorot

1393 cherry

1380 klassischrot

1389 sportrot

1375 lime

1367 karmesinrot

1365 trinidadrot

1377 mustard

1359 redwood

1354 rot

1410 kiwi

Prima

1419 kieselgrau

1415 gravel

1404 dove

1421 cinder

1414 white blue

1405 steelblue

1422 basalt

1402 ice

1397 santorinblau

1420 tartufo hell

1401 sky

1371 tobagoblau

1411 pea

1399 heaven

1407 denim

1412 nephrite green

1396 atlantic

1408 mauritiusblau

1413 steppe

1400 lagoon

1409 royalblau

a Nappa + Modulsystem, Prima TEC

1416 seagull

1355 silbergrau hell

1358 silbergrau dunkel

1406 pazifikblau

1357 silbergrau

1418 grigio sirius

1434 graublau

1423 muschel

1382 anthrazit hell

1370 ultramarin

1424 verkehrsgrau

1351 schwarz

1360 oriongrau mittel

1417 granitgrau dunkel

Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich.
Swatches are no master samples. Small differences may occur.

HANS REINKE

Hans Reinke
Handelsgesellschaft mbH

Brandstücken 20
22549 Hamburg
info@hans-reinke.com

Tel. +49 40 39 10 68-0
Fax +49 40 39 10 68-29
www.hans-reinke.com

HOLLAND, BELGIUM & LUXEMBOURG

BENELUX
HANS REINKE

Hans Reinke Benelux B. V.

D'n Oliepint 2
5081 NT Hilvarenbeek
Netherlands

Tel. +31 13 505 67 02
Fax +31 13 505 30 73
info@hans-reinke.nl

SWITZERLAND & AUSTRIA

JÖRG & REINKE

Jörg & Reinke GmbH

Bahnhofstrasse 42
CH-6162
Entlebuch

Tel. +41 34 402 50 05
Fax +41 34 402 55 53
info@joerg-leder.ch

POLAND

POLAND
PONCZYŃSKI & REINKE

Automotive Textiles

Jakub Ponczyński
93-490 Łódź
Pabianicka 119/131

Tel. +48 42 288 10 10
Mob. +48 513 014 610
jakub@ponczynski.com